



**MOBIHEL<sup>®</sup>**

*Produced in HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.*

*Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia*

*T +386 1 722 40 00*

*F +386 1 722 43 10*

*E [info@helios.si](mailto:info@helios.si)*

*[www.helios.si](http://www.helios.si)*










## **INFORMACJE TECHNCZNE**

# ***MOBIHEL 2K 2:1 lakier bezbarwny speedy anti scratch***

*Zastosowanie: lakier bezbarwny o wysokim połysku do miejscowego malowania. Doskonałe szybkie suszenie, dobre właściwości mechaniczne, oraz dobra odporność chemiczna, stanowią trwałą ochronę dla zastosowanej bazy.*

*Powierzchnia : - MOBIHEL baza metaliczna  
- MOBIHEL baza*

**WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

	<b>MOBIHEL 2K utwardzacz 1500</b> Mieszanie objętościowe Pot life = 2h / 20°C
	18 – 20 sec. DIN 53211 $\Phi 4$ / 20°C <b>MOBIHEL 2K rozcieńczalnik 2500 (około 10%)</b>
	1,3 – 1,4 mm 2 – 4 bar (w zależności od typu pistoletu) 2x = 50 - 60µm
	Pomiędzy warstwami: 3 minuty/ 20°C Przed suszeniem w piecu: 10 minut /20°C
	20°C = 2 h 60°C = 15 minut (temperatura obiektu)
	8 – 12 minut
	EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobów (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l VOC tego wyrobu, gotowego do użycia, wynosi 580 g/l.
	2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy pamiętać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie należy pracować, gdy wilgotność względna przekracza 80%
	5 lata