



**MOBIHEL**®

*Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.*

*Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija*

*T +386 1 722 40 00*

*F +386 1 722 43 10*

*E [info@helios.si](mailto:info@helios.si)*

*[www.helios.si](http://www.helios.si)*

## **INFORMACJA TECHNICZNA**

### **MOBIHEL PE kit**









**Zastosowanie:** Dwuskładnikowa poliestrowa masa do wygładzania większych nierówności na powierzchni stalowej o względnie gruboziarnistej strukturze,

Kit po szlifowaniu nie pozostawia porów (tzn. nie jest porowaty) i z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości.

**Podłoże:** - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia stalowa

**Kolor:** popielaty

**WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

	<i>Mieszanka zdatna do użycia 4 – 6 minut / 20°C</i>
	
	<i>20 – 30 minut / 20°C</i>
	<i>5 minut</i>
	<i>P 80 – 150</i>
	<b><i>DALSZA OBRÓBKA:</i></b> <i>Wszystkie 2K lakiery podkładowe z programu MOBIHEL</i>
	<i>EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.</i>
	<i>18 miesięcy</i>