



MOBIHEL®

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA









MOBIHEL PE kit uniwersalny

Zastosowanie: *Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa o nadzwyczajnej przyczepności do różnych podłoży. Kit nie pozostawia porów po szlifowaniu (tzn. nie jest porowaty) i z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości.*

Podłoże: - *oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa*
- *oszlifowana (wzgl. zmatowiona) i oczyszczona ocynkowana blacha*
- *oszlifowane (drobnoziarnistym papierem ściernym lub Scotch Brit-om) i oczyszczone aluminium*
- *poliester*

Kolor: *popielaty*

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	<i>Mieszanka zdatna do użycia 9 – 13 minut / 20°C</i>
	
	<i>20 – 30 minut / 20°C</i>
	<i>5 minut</i>
	<i>P 80 – 150</i>
	<i>DALSZA OBRÓBKA: Wszystkie 2K lakiery podkładowe z programu MOBIHEL</i>
	<i>EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji, wynosi 250 g/l. VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.</i>
	<i>18 miesięcy</i>