



# MOBIHEL<sup>®</sup>

Wyprodukowano w Fabryce Farb, Lakierów i Żywic Sztucznych HELIOS  
Količevo d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale, Słowenia  
T +386 1 722 40 00  
F +386 1 722 43 10  
E [info@helios.si](mailto:info@helios.si)  
[www.helios.si](http://www.helios.si)

## INFORMACJA TECHNICZNA

**MOBIHEL 2K HS lakier wstępny 3:1 W/W (wet on wet)  
low VOC**



### **Zastosowanie:**

Do lakierowania karoserii samochodów równocześnie jako podkład i lakier wstępny o dobrej ochronie przeciwkorozyjnej.  
Lakier wstępny nanosi się metodą »mokre na mokre« - rozcieńczanie jest konieczne, lub jako lakier wstępny do szlifowania (podkład), który po dodaniu odpowiedniego utwardzacza jest gotowy do natrysku. Zalecamy go przede wszystkim do stosowania na nowych częściach zamiennych, zabezpieczonych powłoką kataforezową.

**Podłoże:** - bardzo starannie oszlifowane i oczyszczone nowe części zamienne z kataforezową powłoką,  
- oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa oraz stary lakier  
- oszlifowana zakitowana powierzchnia (w przypadku użycia jako lakieru wstępnego do szlifowania)  
- możliwość nanoszenia także na ocynkowaną blachę i aluminium, jeżeli wcześniej zabezpieczymy powierzchnię środkiem MOBIHEL Primer






**Kolor:** szary







**WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU!**

|   |  |
|---|--|
|  | <b>MOBIHEL Antysylikonowy środek do czyszczenia low VOC lub MOBIHEL HYDRO Odtłuszczacz</b> |
|  | <b>MOBIHEL 2K utwardzacz 700</b><br>3:1 objętościowo<br>Pot life: min 1h /20°C             |

## LAKIEROWANIE MOKRE/MOKRE

## LAKIEROWANIE ZE SZLIFOWANIEM

|  |  |
|--|--|
|  <p>15 – 17 sek<br/>DIN 53211 Φ4 mm/20°C<br/><b>MOBIHEL 2K rozcieńczaczlnik 2100 ( 10%)</b></p>   | <b>BEZ ROZCIEŃCZANIA!</b>  |
|  <p>1,2 – 1,4 mm<br/>2 – 4 bar<br/>1 – 2x = 30 - 40µm</p>  | <p>1,2 – 1,4 mm<br/>2 – 4 bar<br/>2 – 3x = 60 - 100µm</p>  |
| <p><b>UWAGA:</b> W porównaniu z innymi lakierami wstępnymi z programu <b>MOBIHEL</b> lakier wstępny ma nieco mocniejszy połysk, dlatego nie trzeba czekać z nanoszeniem następnych warstw na uzyskanie jego pełnej matowości!</p>  |  |
|  <p>5-10 min między warstwami<br/>20-30 min przed naniesieniem <b>MOBIHEL</b> powłoki kryjącej na bazie rozpuszczalników<br/><br/>min. 30 min przed naniesieniem <b>MOBIHEL HYDRO Bazy.</b></p> | 5-10 min pomiędzy warstwami  |
|  <p>Gdyby od naniesienia lakieru minęło ponad 5 godz., przed naniesieniem powłoki kryjącej należy lakier lekko oszlifować szarą delikatnie szlifującą siateczką RADEX Softmat.</p>              | <p>20°C = 3 – 4 h<br/>60°C = 30 min</p>  |
|  |  <p>15 – 20 min</p> |

|   |  |
|---|--|
|   |  <p>P360 – P500</p>   |
|   |  <p>P600 – P1200</p>  |
|    | Vsi MOBIHEL lakiernicze powłoki kryjące  |
|    | 2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie wolno pracować przy wilgotności względnej przekraczającej 80%. |
|    | UE wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobów (kategoria II B (c)) w postaci gotowej do aplikacji, wynosi 540 g/l.<br>VOC tego gotowego do użycia wyrobu wynosi 530 g/l.         |
|  | 18 miesięcy  |